



PRODUKTDATABLAD

Furni Clear 10 TM1512-0010

Tvåkomponent lösningsmedelsburen klarlack för vätande behandling på de flesta träunderlag. Ger en resistent yta med hög hårdighet. Innehåller inga aromatiska kolväten.

Produktdata

Glans: (SS-EN ISO 2813)	5 - 8 G60°	Bindemedel:	Polyester, vinyl-sampolymerisat
Vikttrihalt: (Teoretisk)	31 %	Lösningsmedel:	Estrar, ketoner
Densitet: (SS 18 41 11)	0.96 g/ml	Brandklass: (ASTM D 6450)	1, Mycket brandfarlig
Viskositet: (SS 18 41 15)	38 - 48 sek. vid 23°C DIN 4	Fryskänslig:	Nej
		Lagring: (vid 15-25 °C)	Ca 1 år. Omröres väl före användning.

Blandning/applicering

Metod	Härdare	Mängd (vol.delar*)	Förtunning	Viskositet (sek. DIN4)	Applicer.- mängd (g/m ²)	Brukstid (+23°C)
Sprutning	TV1500	20	NT019	18-22	70-100	8 h.
Ridålackering	TV1500	20	NT019	30-40	80-120	8 h.

Underlaget skall vara väl putsat.

Slipning utföres på grundbehandlingen för att avlägsna eventuell fiberresning och förbättra vidhäftningen till efterföljande skikt.

Torkning/härdning

*) Till 100 volymdelar färg/lack.

Metod	Torktemp.	Torktid
Lufttorkning	20 °C	6-8 h.
Konvektion	70 °C	30-40 min.

Staplingsbar vid en yttemperatur lägre än +35°C.

Övrigt

Skyddsföreskrifter, allmänna upplysningar

Se separat varuinformation som medföljer vid första leverans av produkten. Denna kan också erhållas på särskild begäran. Om produkten förändras så att varuinformationen påverkas distribueras en ny med nästkommande leverans. Alla uppgifter och anvisningar ovan är riktvärden och givna för att vägleda vid produktval och hantering. En mängd faktorer utanför vår kontroll kan emellertid påverka resultatet. Rådgör gärna med vår personal vid osäkerhet om produktval eller för att få förslag till lösningar. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationerna ovan.